

PRODUKT DATEN

PEGANOX

BESCHREIBUNG

Antikorrosionsfarbe auf Basis von in Wasser dispergierten Acrylharzen.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

U.V.-beständig - guter Verlauf - elastisch (200%) - ausgezeichneter Widerstand gegen Korrosion - bildet ein komplettes System: Grundierung- + Endschicht - guter Widerstand gegen Wasser.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Antirostschutz auf Eisen- und Nichteisen-Metallen.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Seidenglanz (Glanz 60°: ca. 20%)
Farbe:	English rot 10, Graugrün 20, Beigegrau 30, Weiß 40, Schwarz 50, Braun A66, Kieselgrau RAL 7032, Grauweiß RAL 9002, Moosgrün RAL 6005, Resedagrün RAL 6011, Blau A930
Dichte:	1,2 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: ± 48% (Beigegrau) In Gewicht: ± 58% (Beigegrau)
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 165 Mikron (Verbrauch: 200 g/m ²) Trockenfilm: ± 80 Mikron (Verbrauch: 200 g/m ²)
Flammpunkt (DIN53213):	Nicht entzündlich
VOC-Wert max.:	15 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	15 g/l max.
Kategorie:	A/i
EU Termin Wert:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	± 1 Stunde
Griffest:	± 2 Stunden
Überstreichbar:	Min. 6 Stunden
Durchgehärtet:	± 2 Tage

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: 2 Schichten von mindestens 200 g/m² (5 m²/kg)
Praktisch: Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die traditionellen Entrostungsverfahren anwenden (Sandstrahlen mindestens Sa 2, Drahtbürste mindestens St 2, etc.) oder mit Wasser unter Hochdruck (mindestens 600 Bar). Nach sandstrahlen, gut entstauben.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinself:	Unverdünnt auftragen.
Roller:	Unverdünnt auftragen.
Druckluftspritz- verfahren:	Unverdünnt auftragen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

PEGANOX

Airless spritzen: Düse: 11 - 13 / Druck: 220 Bar.
Verdünnt mit max. 3% Wasser auftragen.

Reinigung: Wasser.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Temperatur zwischen 8 und 55°C. Luftfeuchtigkeit max. 80 % R.F. Die Untergrundtemperatur soll wenigstens um 5°C über dem Taupunkt liegen.

BEMERKUNGEN

- Bei Innenanwendungen, den Raum mit einer Entlüftung versehen.
- Bei einer momentanen Verzögerung, wird man den Pinsel oder die Düse ins Wasser eintauchen und den Schlauch leeren und reinigen.
- Auf Nichteisen-Metallen, zuerst eine Haftgrundierung in Galvaprim oder Pegalink anwenden.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com