

PRODUKT DATEN

PARACEM

BESCHREIBUNG

Acrylatdispersionsfarbe im Außen- und Innenbereich.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Hohe Dauerhaftigkeit - perfekter Widerstand gegen Verseifung - besonders hohe Deckfähigkeit - gut atmend (wasserdampfdurchlässig) - wenig regendurchdringbar - ausgezeichnete Wetterbeständigkeit.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Auf alten oder neuen Untergründen wie zum Beispiel Mauerwerk, Zementputz oder Pflaster, Ziegel, Gipskarton und Holzplatten.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Satinmatt (Glanz 60°: ± 5%)
Farbe:	Weiß + Farbkarte + Mathymix
Dichte:	± 1,5 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: ± 46%
	In Gewicht: ± 64%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 100 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
	Trockenfilm: ± 45 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
Flammpunkt (DIN53213):	Nicht entzündlich
VOC-Wert max.:	25 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	31 g/l max.
Kategorie:	A/c
EU Termin Wert:	75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	± 40 Minuten (10 m ² /l)
Griffest:	± 2 Stunden (10 m ² /l)
Überstreichbar:	± 4 Stunden (10 m ² /l)
Durchgehärtet:	± 1 Tag

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: 7 - 10 m²/l pro Schicht
Praktisch: Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muß trocken und stabil sein; gründlich reinigen.
Falls der Untergrund Moos aufweist, muß zuerst mit einem geeigneten Anti-Moos Produkt behandelt werden.
Auf sehr porösen Untergründen erst eine Schicht Parafix oder Pegafix / Paracem (25/75) anbringen.
Auf sehr glatten Ziegelsteinen erst eine Schicht Noxyde verdünnt mit 25% Wasser, oder Pegalink anbringen.
Alte kreidende Farben, nach Reinigung, vorab mit einer Schicht Fixonal oder Pegafix imprägnieren.
Kleine Löcher, Falten und Risse auffüllen mit Fill-Om. Nötigenfalls spachteln mit Pegaflex.
Feinschleifen und entstauben. Danach 1-2 Schichten Paracem auftragen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

PARACEM

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinsel:	Auftragen mit Flächenstreicher.
Roller:	Auftragen mit Dispersionsrolle.
Druckluftspritz- verfahren:	Ja, mit Wasser verdünnen (3 - 5%).
Airless spritzen:	Düse: 013 - 018 / Druck: 180 Bar
Reinigung:	Wasser
Verdünnung:	<u>Für Aussen:</u> nicht verdünnen. <u>Für Innen:</u> verdünnen mit 5 bis 10% Wasser oder besser mit 5% Fair-Decor.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Mindestens 5°C, höchstens 80% relative Luftfeuchte.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com